

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938120

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 27 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為制服短袖上衣，顏色為白色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 制服短袖上衣
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



與正本相符

628/ting



Page 1 of 3



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938120

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率	大身布	客戶標示之成份
棉	57.9%	60% 棉
聚酯纖維	42.1%	40% 聚酯纖維 ±5%(含以上)

備註：公定回潮率 棉 8.5% & 聚酯纖維 1.5%

2 織物浸漬縮率 (CNS 8038 L3138-102 年 12 月 27 日, A 法, 試樣浸漬於 25±2°C 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後鋪乾):

浸漬一次	大身布	客戶要求標準
經向	0%	±5%
緯向	-0.5%	±5%

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

4 密度測試 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.6):

	大身布	客戶要求標準
經向	139.0 根/英吋	140±5 支(含以上)
緯向	75.0 根/英吋	70±5 支(含以上)

與正本相符



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938120

測試內容：

5 紗支試驗 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.8.1, 現狀支數):

	大身布	客戶要求標準
經紗	43.4/1 支 ✓	45/1±5 支(含以上)
緯紗	44.4/1 支 ✓	45/1±5 支(含以上)

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

與正本相符



Page 3 of 3

628/ting



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938128

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 27 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為制服短裙，顏色為灰色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 女夏裙子
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



與正本相符

631/Sakura



Page 1 of 3



全國公證測試報告

測試內容：

報告號碼： TWNT01938128

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率	大身布	客戶標示之成份
聚酯纖維	64.6% ✓	65% 聚酯纖維
嫘縈	35.4% ✓	35% 嫘縈
		±5%(含以上)

備註：公定回潮率 聚酯纖維 1.5% & 嫘縈 13.0%

2 密度測試 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.6):

	大身布	客戶要求標準
經向	58.0 根/英吋 ✓	56±5 支(含以上)
緯向	51.0 根/英吋 ✓	52±5 支(含以上)

3 紗支試驗 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.8.1, 現狀支數):

	大身布	客戶要求標準
經紗	28.7/2 支 ✓	30/2±5 支(含以上)
緯紗	28.0/2 支 ✓	30/2±5 支(含以上)

4 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
-聚酯纖維	4-5 ✓	
-嫘縈	4-5 ✓	

與正本相符



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938128

測試內容：

- 5 織物浸漬縮率 (CNS 8038 L3138-102 年 12 月 27 日, A 法, 試樣浸漬於 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後鋪乾):

	大身布	客戶要求標準
浸漬一次		
經向	-0.5%	$\pm 5\%$
緯向	-0.5%	$\pm 5\%$

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就此測試樣本是台確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務，委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

631/Sakura



Page 3 of 3

與正本相符

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938171

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 30 日

樣品敘述：
一件委託測試樣為制服冬長褲，顏色標示為灰色。

廠商提供之洗標： -

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 制服冬長褲
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：
依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟
總經理



與正本相符



Page 1 of 3

621/bella



全國公證測試報告

測試內容：

報告號碼： TWNT01938171

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率	大身布	客戶標示之成份
	聚酯纖維 66.5% ✓	65% 聚酯纖維
	嫘縈 33.5% ✓	35% 嫘縈 ✓
		±5%(含以上)

備註：公定回潮率 聚酯纖維 1.5% & 嫘縈 13.0%

2 密度測試 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.6):

	大身布	客戶要求標準
經向	85.0 根/英吋	83±5 支(含以上) ✓
緯向	64.0 根/英吋 ✓	63±5 支(含以上) ✓

3 紗支試驗 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.8.1, 現狀支數):

	大身布	客戶要求標準
經紗	29.2/2 支 ✓	30/2±5 支(含以上)
緯紗	28.5/2 支	30/2±5 支(含以上)

4 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
- 聚酯纖維	4-5 ✓	
- 嫘縈	4-5 ✓	

與正本相符



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938171

測試內容：

- 5 織物浸漬縮率 (CNS 8038 L3138-102 年 12 月 27 日, A 法, 試樣浸漬於 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後鋪乾):

	大身布	客戶要求標準
浸漬一次		
經向	-1.0%	$\pm 5\%$
緯向	-0.5%	$\pm 5\%$

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是正確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

與正本相符

621/bella



Page 3 of 3



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938134

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 26 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為運動短上衣，顏色為棗紅色/黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 運動短上衣
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



與正本相符



Page 1 of 2

629/Sakura

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938134

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

	大身布	客戶標示之成份
聚酯纖維	100%	100% 聚酯纖維

2 單位長度之質量試驗 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 6.4.2):

	大身布	客戶要求標準
	299.6 g/yd	280 g/y±5%(含以上)

備註: 客戶提供幅寬為 72"

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

4 織物浸漬縮率 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 第 6.30 節, A 法, 試樣浸漬於 25±2°C 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後篩網乾燥):

	大身布	客戶要求標準
浸漬一次		
長向	0%	±5%
寬向	0%	±5%

附註: (+) 代表增大; (-) 代表縮小

-結束-

除另有明確之書面約定外, 本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範, 前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成, 本公司不就測試樣本是或確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議, 對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為, 應由委託人自行負責, 本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況, 亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告; 且於本報告作成後, 就協議工作範圍以外所生之任何事情, 本公司均無需對任何人負責, 本報告無法豁免或免除委託人對任何第一人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者, 任何取得本報告並採信其內容之第一人, 均應自行承擔風險。

報告符合性聲明: 本測試服務若結果包含符合性聲明, 係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則, 且不考慮量測不確定度。

與正本相符

629/Sakura



Page 2 of 2

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01930927

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 7 月 28 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為女生運動短褲，顏色為紅色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 07 月 23 日
訂單號碼： -
型號： 運動短褲
買家名稱： 臺北市北投區石牌國民小學 *其布料材質與小學年臺北市立麗山高級中學相同
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： -
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

與正本相符

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民
經理



Page 1 of 3

629/elaine



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01930927

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

(大身布)

聚酯纖維 100%

客戶標示之成份

100% 聚酯纖維

+/-5%(含)以上

2 織物吸水速度試驗法 (FTTS-FA-004, V3, 4.3):

(大身布)

吸水速度

-正面

-背面

小於 1 秒

小於 1 秒

客戶要求標準

平均值 ≤ 2 秒

備註:

1. 恆溫恆濕條件: 溫度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 及相對濕度 $65 \pm 2\% \text{ RH}$

2. 織物吸水速度試驗法-滴下法之等級標準

建議: 針織物「不再出現鏡面反射時間」平均值 ≤ 2 秒者; 梭織物之平均值 ≤ 5 秒者, 符合吸濕排汗速乾紡織品之吸濕能力要求。

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-2, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 50 度下, 水洗 30 分鐘):

(大身布)

變褪色

污染

-棉纖維

-聚酯纖維

4-5

4-5

4-5

客戶要求標準

四級(含以上)

四級(含以上)

與正本相符



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01930927

測試內容：

4 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS) 分析。

測試樣品 / 部位	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
大身布	ND	75(與皮膚直接接觸)

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準
mg/kg = 毫克/千克
ND = 未檢測出
偵測極限 = 16 mg/kg

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務，委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

與正本相符

629/elaine



Page 3 of 3

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938144

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 27 日

樣品敘述：
一件委託測試樣為運動短褲，顏色為黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 運動短褲
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：
依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟
總經理



與正本相符



Page 1 of 3

629/Sakura

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938144

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

	(表層)	大身布 (裡層)	(總成份)	客戶標示之成份
根據回潮之重量比率				
棉(Cotton)	60.1%	60.5%	60.3%	表層： 40% 聚酯纖維
聚酯纖維(Polyester)	39.9%	39.5%	39.7%	裡層： 60% 棉 ±5%(含以上)

備註：公定回潮率 棉(Cotton) 8.5% & 聚酯纖維(Polyester) 1.5%

2 織物浸漬縮率 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 第 6.30 節, A 法, 試樣浸漬於 25±2°C 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後篩網乾燥):

	大身布	客戶要求標準
浸漬一次		
長向	-2.0%	±5%
寬向	-1.0%	±5%

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4	3-4 級
污染		3-4 級
-棉纖維	4	
-聚酯纖維	4	



Page 2 of 3

629/Sakura



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938144

測試內容：

4 單位長度之質量試驗 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 6.4.2):

太身布
387.2 g/yd

客戶要求標準

360 g/y±5%(含以上)

備註：客戶提供幅寬為 66"

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第一人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

與正本相符



Page 3 of 3

629/Sakura

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938162-S1

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 9 月 6 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為運動長褲，顏色為黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 8 月 20 日
訂單號碼： -
型號： 運動冬長褲
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 1.本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行
2.取代原報告號碼 TWNT01938162,原報告日期 2021 年 8 月 27 日

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



與正本相符



Page 1 of 3

618/joan

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938162-S1

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

<u>根據回潮之重量比率</u>		<u>大身布</u>	<u>客戶標示之成份</u>
		<u>表層</u>	表層：
聚酯纖維	100%		100% 聚酯纖維
		<u>裡層</u>	裡層：
棉	100%		100% 棉
			±5%(含以上)
		<u>總成份</u>	
聚酯纖維	67.4%		
棉	32.6%		

備註：公定回潮率 聚酯纖維 1.5% & 棉 8.5%

2 單位長度之質量試驗 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 6.4.2):

	<u>大身布</u>	<u>客戶要求標準</u>
	496.8 g/yd	500 g/y±5%(含以上)

備註：客戶提供幅寬為 65"

3 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	<u>大身布</u>	<u>客戶要求標準</u>
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

與正本相符



Page 2 of 3

618/joan



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938162-S1

測試內容：

- 4 織物浸漬縮率 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 第 6.30 節, A 法, 試樣浸漬於 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後篩網乾燥):

		客戶要求標準
		大身布
浸漬一次		
長向	-0.5%	$\pm 5\%$
寬向	-0.5%	$\pm 5\%$

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

-結束-

除另有明確之書面約定外, 本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範, 前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成, 本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議, 對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲, 應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況, 亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告; 且於本報告作成後, 就協議工作範圍以外所生之任何事情, 本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者, 任何取得本報告並採信其內容之第三人, 均應自行承擔風險。

報告符合性聲明: 本測試服務若結果包含符合性聲明, 係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則, 且不考慮量測不確定度。

與正本相符



Page 3 of 3

618/joan

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.
全國公證檢驗股份有限公司
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓
Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938151

申請廠商： 亞力司有限公司
新北市汐止區新台五路 1 段 79 號 17 樓之 9

報告發行日期： 2021 年 8 月 30 日

樣品敘述：
一件委託測試樣為毛衣背心，顏色為黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 08 月 20 日
訂單號碼： -
品名： 毛衣背心
買家名稱： 110 學年臺北市立麗山高級中學
製造廠商： 亞力司有限公司
參照法規： CNS
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：
依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟
總經理



與正本相符

621/bella



Page 1 of 3



全國公證測試報告

測試內容：

報告號碼： TWNT01938151

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率		大身布	客戶標示之成份
亞克力纖維	84.2%		85% 亞克力纖維
羊毛	15.8%		15% 羊毛
			±5% (含以上)
備註：公定回潮率 亞克力纖維 2.0% & 羊毛 18.25%			

2 針數：

大身布	客戶要求標準
機台針數為設備規格，無法由衣服直接測量而得。	-

3 紗支數試驗 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 6.7.1, 現狀支數):

大身布	客戶要求標準
45.9 公制支數/單股	-

4 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	3-4 級
污染		3-4 級
-聚丙烯腈纖維	4-5	
-羊毛纖維	4-5	

與正本相符



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01938151

測試內容：

- 5 織物浸漬縮率 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日, 第 6.30 節, A 法, 試樣浸漬於 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後篩網乾燥):

	大身布	客戶要求標準
浸漬一次		
長向	-0.5%	$\pm 5\%$
寬向	+1.5%	$\pm 5\%$

附註：(+) 代表增大; (-) 代表縮小

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是台確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證，本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行爲，應由委託人自行負責，本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責，本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務，委託人爲唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

與正本相符

621/bella



Page 3 of 3

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



制服布料出廠證明及防縮證明

辰品國際開發有限公司提供布料給亞力司有限公司使用製造臺北市立麗山高級中學 111 學年度學生制服。

布料成份說明如下：

品名	規格	容差範圍
制服男女 短袖上衣	成分：T40%、C60% 密度：140*70 ±5 根 紗支：45/1*45/1 縮率 <u>±5 %</u> 染色堅牢度：耐水洗牢度 <u>3-4 級</u>	±5%
制服男女夏長褲 女夏裙	成分：T65%、R35% 密度：56*52 ±5 根 紗支：30/2*30/2 縮率 <u>±5 %</u> 染色堅牢度：耐水洗牢度 <u>3-4 級</u>	±5%
制服男女 長袖上衣	成分：T40%、C60% 密度：140*70 ±5 根 紗支：45/1*45/1 縮率 <u>±5 %</u> 染色堅牢度：耐水洗牢度 <u>3-4 級</u>	±5%
制服男女 冬季長褲	成分：T65%、R35% 密度：83*63 ±5 根 紗支：30/2*30/2 縮率 <u>±5 %</u> 染色堅牢度：耐水洗牢度 <u>3-4 級</u>	±5%

廠商名稱：辰品國際開發有限公司

負責人：楊愉粧

廠商地址：新竹市愛文街 11 巷 30 號

廠商電話：03-5240899

統一編號：27594321



日期：1 1 1 年 0 5 月 1 3 日

布料出廠證明及防縮證明

以此證明製造以下布料提供使用臺北市立麗山高級中學 111 學年度學生運動服服裝。

成份說明：

品名	規 格 (投標廠商依國家標準檢驗法作為布料符合數據)
運動外套 冬運動長褲	碼重：500g/y $\pm 5\%$ 內裡組織：100%C $\pm 5\%$ 外表組織：100%P $\pm 5\%$ 染色堅牢度：耐水洗牢度 -4 級 縮率 $\pm 5\%$

◎以上布料全部在台灣製造◎

廠商名稱：



負責人：



廠商地址：

贊順實業有限公司
新北市樹林區東豐街71號
電話：(02)86844776-7
傳真：(02)86844862

廠商電話：

與正本相符

日期：1 1 1 年 5 月 1 3 日

運動服布料出廠證明及防縮證明

凱蒞實業有限公司提供布料給亞力司有限公司使用製造臺北市立麗山

高級中學 111 學年度學生服裝。布料成份規格如下：

品名	規格
運動短袖上衣 運動長袖上衣	成份：100%聚酯纖維 吸濕排汗布 碼重：280g/y
	洗染色牢度 3-4 級 縮率 5%以下
運動夏季長褲 運動短褲	成份：聚酯纖維 100% 吸濕排汗布 碼重：280g/y (含) 以上
	色牢度四級 (含) 以上 縮率 5%以下

廠商名稱：凱蒞實業有限公司

負責人：謝靚瑩



廠商地址：台北市北投區榮華三路 42 巷 7 弄 15 號

廠商電話：02-2826-5175

統一編號：82916537

日期：1 1 1 年 0 5 月 1 3 日

運動服布料出廠證明及防縮證明

凱蒞實業有限公司提供布料給亞力司有限公司使用製造臺北市立麗山

高級中學 111 學年度學生服裝。布料成份規格如下：

品名	規格
運動短袖上衣 運動長袖上衣	成份：100%聚酯纖維 吸濕排汗布 碼重：280g/y
	洗染色牢度 3-4 級 縮率 5%以下
運動夏季長褲 運動短褲	成份：聚酯纖維 100% 吸濕排汗布 碼重：280g/y（含）以上
	色牢度四級（含）以上 縮率 5%以下

廠商名稱：凱蒞實業有限公司

負責人：謝靚瑩



廠商地址：台北市北投區榮華三路 42 巷 7 弄 15 號

廠商電話：02-2826-5175

統一編號：82916537

日期：1 1 1 年 0 5 月 1 3 日

出 廠 證 明

翌服企業有限公司承製背心毛衣布料一批，提供給亞力
司有限公司使用於臺北市立麗山高級中學 111 學年度學
生服裝，其材質規格如下：

一、成分：85 %亞克力纖維、15%羊毛

二、染色堅牢度：耐水洗牢度 3-4 級 縮率 ±5%

※以上公差±5%

廠商名稱：翌服企業有限公司

負 責 人：郭秀麗

廠商地址：新北市三重區正義北路 33 巷 7 號

廠商電話：(02)2986-7149

統一編號：36017770



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 十 三 日